

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-60968

⑬ Int. Cl.⁵
C 09 D 5/03

識別記号
PNL

庁内整理番号
6845-4J

⑭ 公開 平成2年(1990)3月1日

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

⑮ 発明の名称 粉体塗料用樹脂組成物

⑯ 特 願 昭63-214076

⑰ 出 願 昭63(1988)8月29日

⑱ 発明者	阿 河 哲 朗	大阪府泉大津市条南町4-17
⑱ 発明者	竹 田 博 文	大阪府八尾市太田3-188-2
⑱ 発明者	大 岡 正 隆	大阪府堺市出島町2-7-46-410
⑲ 出 願 人	大日本インキ化学工業株式会社	東京都板橋区坂下3丁目35番58号
⑳ 代 理 人	弁理士 高橋 勝利	

明 細 書

1. 発明の名称

粉体塗料用樹脂組成物

2. 特許請求の範囲

1. 必須の成分として、数平均分子量が1,000～100,000で、かつ軟化点(環球法)が60～150℃なる、水酸基を有するフルオロオレフィン共重合体(A)と、

水酸基と反応性を有する硬化剤(B)を含んで成る、粉体塗料用樹脂組成物。

2. 必須の成分として、数平均分子量が1,000～100,000で、かつ軟化点(環球法)が60～150℃なる、水酸基を有するフルオロオレフィン共重合体(A)と、

水酸基と反応性を有する硬化剤(B)と、さらに、上記した水酸基含有フルオロオレフィン共重合体(A)と水酸基反応性硬化剤(B)との架橋反応を促進させるための硬化触媒(C)とを含んで成る、粉体塗料用樹脂組成物。

3. 前記水酸基含有フルオロオレフィン共重合

体(A)が、フルオロオレフィン(a-1)の15～70重量%、水酸基を含有する単量体(a-2)の1～30重量%、および共重合可能な他の単量体(a-3)の5～8.4重量%を、これら全反応成分の合計量が100重量%となるように共重合させて得られるものである、請求項1または2に記載の組成物。

4. 前記水酸基反応性硬化剤(B)がブロックポリイソシアネート化合物である、請求項1または2に記載の組成物。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は新規にして有用なる粉体塗料用樹脂組成物に関する。さらに詳細には、ベース樹脂成分としての水酸基含有フルオロオレフィン共重合体と、硬化剤成分としての水酸基反応性化合物とを必須の成分として含んで成るか、あるいは水酸基含有フルオロオレフィン共重合体と、水酸基反応性の硬化剤と、硬化触媒とを含んで成る、いわゆる、ふっ素樹脂系粉体塗料用の樹脂組成物に関する。

特開平2-60968 (2)

る。

〔従来の技術〕

この種のふっ素樹脂系の粉体塗料用の樹脂として、ふっ化ビニリアンを主成分とする熱可塑性タイプのものがある。

ふっ素樹脂（フルオロオレフィン共重合体）は、耐薬品性をはじめとして、耐熱性、耐摩耗性、非粘着性および耐候性が良好であるために、広範に利用されているものの、その反面で、融点が高い処から、粉砕に特殊な装置が必要となるし、高温での溶融焼付けもまた必要であるなどの不都合があつて、粉体塗料としての利用が殆んど為されていない、というのが現状である。

一方、熱硬化性の粉体塗料としてのアクリル粉体塗料は、耐候性、耐汚染性または外観などがすぐれるものであるために広く用いられているが、長期の耐候性が要求される用途には不十分のものであり、したがって、従来の製造方式による扱い易い形の、熱硬化性の高耐候性粉体塗料の実用化が望まれている。

との架橋反応を促進させるための硬化触媒(Ⅱ)とを含んで成る粉体塗料用樹脂組成物を提供とするものである。

ここにおいて、上記したフルオロオレフィン共重合体(A)としては、たとえば、ふっ化ビニル、ふっ化ビニリアン、トリフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン、プロモトリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、ペンタフルオロプロピレン、ヘキサフルオロプロピレン、または（パー）フルオロアルキル基の炭素数が1～18なる（パー）フルオロアルキルトリフルオロビニルエーテルの如き、フルオロオレフィン単位を必須の構成単位として含有し、なおかつ、銅類に水酸基をも含有するものなどが挙げられ、当該フルオロオレフィン共重合体(A)は、①上掲された如きフルオロオレフィン〔以下、これを(a-1)なる一反応成分とする。〕と、後掲する如き、それぞれ、水酸基を含有する単量体〔以下、これを(a-2)なる一反応成分とする。〕と、これらのフルオロオレフィン(a-1)および水酸基含有単量体

〔発明が解決すべき課題〕

そこで、本発明者らは上述した従来技術における種々の欠点の存在に鑑みて、常用されている硬化条件で、つまり、汎用の粉体塗料におけると同様な硬化条件で硬化可能な、ふっ素樹脂系粉体塗料を得ることを目的として鋭意検討を重ねた結果、特定の分子量と軟化点とを有し、しかも反応性基（官能基）としての水酸基を含有するフルオロオレフィン共重合体と、この水酸基と反応しうる硬化剤との組み合わせになる組成物が、硬化性にすぐれるものであるから、耐溶剤性にすぐれるほか、極めて耐候性にすぐれる硬化塗膜を与えることを見い出して、本発明を完成されるに至った。

すなわち、本発明は必須の成分として、環球法により測定された軟化点が60～150℃で、数平均分子量が1,000～100,000で、かつ水酸基を含有するフルオロオレフィン共重合体(A)と、水酸基反応性の硬化剤(B)とを含んで成る、あるいは、こうしたフルオロオレフィン共重合体(A)と水酸基反応性硬化剤(B)と、これの共重合体(A)と硬化剤(B)

(a-2)と共重合可能な他の単量体〔以下、これを(a-3)なる一反応成分とする。〕とを共重合させる方法；あるいは②予め調製しておいた、フルオロオレフィン(a-1)と、上記共重合可能な他の単量体(a-3)のうちの一つであるカルボン酸ビニルエステルとを必須の反応成分とする共重合体を、特開昭59-219372号公報や特開昭60-158209号公報に開示されている如く、加水分解させる方法などによって調製することができるが、就中、①なる方法によるのが簡便であり、望ましい。

かかる①の方法により目的とするフルオロオレフィン共重合体(A)を調製するさいに用いられる水酸基含有単量体(a-2)の代表例としては、2-ヒドロキシエチルビニルエーテル、3-ヒドロキシプロピルビニルエーテル、2-ヒドロキシプロピルビニルエーテル、4-ヒドロキシブチルビニルエーテル、3-ヒドロキシブチルビニルエーテル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピルビニルエーテル、5-ヒドロキシペンチルビニルエーテ

特開平2-60968 (3)

ル、6-ヒドロキシヘキシルビニルエーテル、1-ヒドロキシメチル-4-ビニルオキシメチルシクロヘキサシ、2-ヒドロキシエチルアリルエーテル、3-ヒドロキシプロピルアリルエーテル、4-ヒドロキシブチルアリルエーテル、2-ヒドロキシエチルアクリレートまたは2-ヒドロキシエチルメタクリレートなどが挙げられる。

当該水酸基含有単量体(a-2)のうち、共重合性の点からすれば、ビニルエーテル系のものが最も望ましく、一方、アクリル系のは、前掲のフルオロオレフィン(a-1)との共重合性が不十分であるので、それらの使用量は、目的共重合体(A)の重合率を低下させない範囲内に止められるべきである。

さらに、前掲された如きフルオロオレフィン(a-1)および水酸基含有単量体(a-2)と共重合可能な他の単量体(a-3)の代表例としては、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、n-プロピルビニルエーテル、イソプロピルビニルエーテル、n-ブチルビニルエーテル、イソブ

チルビニルエーテル、tert-ブチルビニルエーテル、n-ペンチルビニル、n-ヘキシルビニルエーテル、n-オクチルビニルエーテルもしくは2-エチルヘキシルビニルエーテルの如きアルキルビニルエーテル類；シクロペンチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテルもしくはメチルシクロヘキシルビニルエーテルの如きシクロアルキルビニルエーテル類；ベンジルビニルエーテルもしくはフェニルビニルエーテルの如きアラルキルビニルエーテル類；2,2,3,3-テトラフルオロプロピルビニルエーテル、2,2,3,3,4,4,5,5-オクタフルオロペンチルビニルエーテル、2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-ヘキサデカフルオロノニルビニルエーテル、パーフルオロメチルビニルエーテル、パーフルオロエチルビニルエーテル、パーフルオロプロピルビニルエーテル、パーフルオロオクチルビニルエーテルもしくはパーフルオロシクロヘキシルビニルエーテルの如き(パー)フルオロアルキルビニルエーテル類；または酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、n-酪酸

ビニル、イソ酪酸ビニル、ピバリン酸ビニル、カプロン酸ビニル、パーサティック酸ビニル、ラウリン酸ビニル、ステアリン酸ビニル、安息香酸ビニル、p-tert-ブチル安息香酸ビニル、サリチル酸ビニルもしくはシクロヘキサカルボン酸ビニルの如きカルボン酸ビニルエステル類などが挙げられるし、さらに、エチレン、プロピレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、(メタ)アクリロニトリルまたは各種(メタ)アクリル酸エステル類なども使用することができる。

当該共重合可能な他の単量体(a-3)のうち、目的共重合体(A)の調製時における重合率の向上および塗膜の耐候性の向上化などの面から、アルキルビニルエーテル類；シクロアルキルビニルエーテル類およびカルボン酸ビニルエステル類よりなる群から選ばれる少なくとも1種を用いるのが望ましいし、就中、得られる塗料の貯蔵安定性(耐プロッキング性)や塗膜の硬度などの面から、シクロアルキルビニルエーテル類あるいはシクロヘキサカルボン酸ビニル、酢酸ビニル、安息香酸

ビニルもしくはp-tert-ブチル安息香酸ビニル、または第三級炭素原子に結合したカルボキシ基を有するC₅~C₁₈なる脂肪族カルボン酸のビニルエステル類よりなる群から選ばれる少なくとも1種を用いるのが望ましい。

以上に掲げられた各種の反応成分から目的とするフルオロオレフィン共重合体(A)を得るには、フルオロオレフィン(a-1)の15~70重量%と、水酸基含有単量体(a-2)の1~30重量%と、共重合可能な他の単量体(a-3)の5~84重量%とを、好ましくは、(a-1)の20~60重量%、(a-2)の2~25重量%および(a-3)の10~77重量%を、これら全反応成分の合計量が100重量%となるように共重合させればよい。

フルオロオレフィン(a-1)の使用量が15重量%未満の場合には、耐候性が不十分であるし、一方、70重量%を超える場合には、塗膜の光沢が低くなるので、いずれも好ましくはなく、また水酸基含有単量体(a-2)の使用量が1重量%未満では、どうしても硬化性が低く、したがっ

特開平2-60968(4)

て得られる塗膜の耐溶剤性が不十分となるし、一方、30重量多を超えると、硬化剤(B)の使用量が多くなり、その結果として、どうしても耐候性の低下を招くことになるので、いずれも好ましくなく、さらに共重合可能な他の単量体(a-3)の使用量が5重量多未満の場合には、塗膜の光沢が不十分となり易く、一方、84重量多を超えると、どうしても耐候性が低下するようになるので、いずれも好ましくない。

そして、当該フルオロオレフィン共重合体(A)を調製するには、また、ラジカル重合開始剤の存在下で、塊状重合、溶液(加圧)重合、懸濁重合または乳化重合などの公知の方法により、回分式、半連続式または連続式のいずれかの操作で行なえばよい。

上記したラジカル重合開始剤としては、アセチルパーオキシドもしくはベンゾイルパーオキシドの如きジアシルパーオキシド類；メチルエチルケトンパーオキシドもしくはシクロヘキサノンパーオキシドの如きケトン系パーオキシ

ド類；過酸化水素もしくはtert-ブチルハイドロパーオキシドの如きハイドロパーオキシド類；ジ-tert-ブチルパーオキシドもしくはジクミルパーオキシドの如きジアルキルパーオキシド類；tert-ブチルパーオキシアセテートもしくはtert-ブチルパーオキシビバレーートの如きアルキルパーオキシエステル類；または過硫酸カリウムもしくは過硫酸アンモニウムの如き過硫酸塩；あるいはアゾビスイソブチロニトリル、アゾビスイソバロニトリルの如きアゾ系化合物などが代表的なものであるが、これらは必要に応じて、亜硫酸水素ナトリウムもしくはピロ亜硫酸ナトリウムの如き無機系還元剤、またはナフテン酸コペルトもしくはジメチルアニリンの如き有機系還元剤と組み合わせた形で用いてもよい。

共重合反応方法としては、前掲した如き各種の方法のうち、溶液重合法が最も簡便である。そのさいに用いられる溶剤として代表的なものにはトルエン、キシレン、シクロヘキサン、n-ヘキサンもしくはオクタンの如き炭化水素系；酢酸メチ

ル、酢酸エチルもしくは酢酸ブチルの如きエステル系；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンもしくはシクロヘキサノンの如きケトン系；ジメチルホルムアミドもしくはジメチルアセトアミドの如きアミド系；またはメタノール、エタノール、イソプロパノール、n-ブタノール、イソブタノール、sec-ブタノールもしくはエチレングリコールモノアルキルエーテルの如きアルコール系溶剤、あるいはこれらの混合物などがある。

また、こうした共重合反応を行なうにさいしては、分子量調節剤としてラウリルメルカプタン、オクチルメルカプタン、2-メルカプトエタノールまたはα-メチルスチレン・ダイマーの如き各種の連鎖移動剤をも使用することができる。

共重合反応を行なうにさいしては、また、-20℃より150℃なる範囲内の温度が適当であるし、概ね100 kg/cm²以下の反応圧力が適当である。

かかる反応条件によっては、水酸基含有単量体(a-2)がフルオロオレフィン(a-1)と共重合

するさい、往々にしてゲルに到るケースがあるが、こうしたゲル化防止の上からは、第三級アミン類や固形の塩基類などの、いわゆる塩基性物質を存在させた状態で共重合反応を行なうのが望ましい。

このようにして得られるフルオロオレフィン共重合体(A)の分散液または溶液から、媒質である水または溶剤を除去する方法としては、公知の方法のいずれもが利用できるのが、とりわけ、減圧下に加熱留出せしめるという方法が推奨できる。

そして、得られる当該共重合体(A)の数平均分子量としては、通常、1,000~100,000、好ましくは3,000~20,000なる範囲内が、また当該共重合体(A)の水酸基価としては、通常、5~200、好ましくは10~100なる範囲内が、それぞれに適切である。

さらに、当該フルオロオレフィン共重合体(A)の軟化点としては、通常、60~150℃、好ましくは80~130℃なる範囲内が適切である。

この軟化点が60℃未満である場合には、粉体塗料の耐ブロッキング性に難点が現われ易くなる

特開平2-60968 (5)

し、一方、150℃を超えて余りに高くなると、どうしても、塗膜の平滑性などが劣るようになるので、いずれも好ましくない。

次いで、前記した水酸基反応性硬化剤(B)、つまり、フルオロオレフィン共重合体(A)中の水酸基と反応性を有する硬化剤の代表例としては、アミノプラスト、ブロックポリイソシアネート化合物、または多塩基酸(無水物)などが挙げられ、これら種々の硬化剤の併用は勿論、可能である。

そのうち、まずアミノプラストの代表例としてはメラミン、尿素、アセトグアナミン、ベンゾグアナミン、スチログアナミンまたはスピログアナミンの如きアミノ基含有化合物成分と、ホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒドまたはグリオキサールの如きアルデヒド系化合物成分とを、公知慣用の方法により反応させて得られる縮合物、あるいはこれらの各縮合物をアルコール類でエーテル化せしめて得られるものなどが挙げられるが、通常、粉体塗料用として使用されているものであれば、いずれもが使用できる

などが挙げられるが、就中、イソホロンジイソシアネート(IPDI)またはこのIPDIと各種ポリオール化合物との付加物の如き、いわゆるイソホロンジイソシアネート系のポリイソシアネートをエーカプロラクタムでブロック化せしめた形のものの使用が望ましい。

また、ウレタンジエーテル結合の如き、熱によってイソシアネート基を再生するような化合物も使用できることは勿論である。

さらに、前記した多塩基酸硬化剤の代表例としては、一分子中に2個以上のカルボキシル基を有するアクリル樹脂、もしくは一分子中に2個以上のカルボキシル基を有するポリエステル樹脂、またはピロメリット酸などが挙げられるし、一方、多塩基酸無水物硬化剤の代表例としては、一分子中に2個以上の酸無水基を有するアクリル樹脂、無水トリメリット酸または無水ピロメリット酸などが代表的なものである。

以上に掲げられた各種の硬化剤(B)成分化合物のうちでも、とくに物性や貯蔵安定性(耐ブロック

ことは勿論である。

また、ブロックポリイソシアネート化合物とは、もとより、一分子中に少なくとも2個のイソシアネート基を有する各種ポリイソシアネート化合物を公知慣用のブロック化剤でブロック化せしめて得られる化合物のことであり、そのうち、ポリイソシアネート化合物の代表例としては、ヘキサメチレンジイソシアネートもしくはトリメチルヘキサメチレンジイソシアネートの如き脂肪族ジイソシアネート類；水添キシリレンジイソシアネートもしくはイソホロンジイソシアネートの如き環状脂肪族ジイソシアネート類(脂環式ジイソシアネート類)；またはトリレンジイソシアネートもしくは4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネートの如き芳香族ジイソシアネート類などの有機ジイソシアネート化合物、あるいはこれらの各種有機ジイソシアネート化合物と、多価アルコール、低分子量ポリエステル樹脂または水などとの付加物、さらに、上記した有機ジイソシアネート化合物同志の重合体やイソシアネート・ビウレット体な

ング性)などの面からは、ブロックポリイソシアネート化合物の使用が望ましい。

さらにまた、前記した硬化剤(C)の代表例としては、前掲のブロックポリイソシアネート化合物を硬化剤(B)として用いる場合には、ジブチル錫ジブセート、ジブチル錫ジブタレート、ジブチル錫ジラウレート、トリエチルアミンまたはジメチルアミノエタノールなどが挙げられるし、また硬化剤(B)としてアミノプラストを用いる場合の硬化剤(C)の代表例としては、パラトルエンスルホン酸、燐酸、または燐酸のアルキルエステル、あるいは「ベッカミン P-198」〔大日本インキ化学工業(株)製品〕または「ネイキュー 155、2500X、X-49-110、5225もしくは3525」(アメリカ固キヤン社製品)などで代表されるジノニルナフタレンジカルボン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸またはそれらの有機アミンブロック化合物などが挙げられる。

かくして得られる本発明の粉体塗料用樹脂組成物には、さらに必要に応じて、顔料、各種樹脂類、

特開平2-60968 (6)

流動調整剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤またはシランカップリング剤などの、公知慣用の各種添加剤を加えることができるのは勿論である。

そして、本発明の組成物は、前掲された如きそれぞれの成分を、熱ロールやコニーダーなどの混練機により、80～150℃程度の温度で熔融混練し、次いで粉砕することによって得られる。

〔実施例〕

次に、本発明を参考例、実施例および比較例により一層具体的に説明するが、以下において、部および多は特に断りのない限り、すべて重量基準であるものとする。

参考例1～9〔フルオロオレフィン共重合体(A)の調製例〕

内容積が1ℓなるステンレス製の耐圧容器内に、メチルイソブチルケトン(400g)と、「パーブチルPV」〔日本油脂(株)製の過酸化セバチルカル重合開始剤〕の8gと、ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジニル)セバケートの5gと、第1表に示されている通りのエチルビニ

ルエーテル(EVE)、シクロヘキシルビニルエーテル(CHVE)、4-ヒドロキシブチルビニルエーテル(HBVE)、6-ヒドロキシヘキシルビニルエーテル(HHVE)、ピペリン酸ビニル(PIV)、「ベオパ9」(オランダ国シェル社製の、第三級炭素原子に結合したカルボキシル基を有するC₉の脂肪族カルボン酸のビニルエステル；以下、VV-9と略記する。)、シクロヘキサンカルボン酸ビニル(VCHC)、安息香酸ビニル(VBZ)またはp-tert-ブチル安息香酸ビニル(VPTBZ)を仕込んで、ドライアイス/メタノール浴で-70℃に冷却し、窒素ガスを吹き込んで耐圧容器内の空気を置換した。

次いで、液化採取したクロロトリフルオロエチレン(CTFE)または、ヘキサフルオロプロピレン(HFP)を同表に示される通りの重量比で仕込んで封管したし、一方、テトラフルオロエチレン(TFE)を用いる場合には、バルブ付きの耐圧容器を使用し、上述したと同様に各原料の仕込みを行ったのち、TFEポンプから、このTFEを加圧封

入し、その後、バルブを閉めてから秤量した。

しかるのち、これらのそれぞれの耐圧容器を、60℃に加熱された回転式恒温水槽に入れて、16時間反応を行なってから、内容物を取り出し、さらに減圧、加熱条件下に、溶剤および揮発分を溜去して、各種の目的共重合体を得た。

それぞれのフルオロオレフィン共重合体(A)について、各特性値を測定した処、同表に示されるような結果が得られた。

特開平2-60968 (7)

第 1 表

		例								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
仕 込 分 子 量 体 組 成 分 (部 分)	(a)	HFP	160	120	160		160	160		
		CTFE				160			180	120
		TFE				160				
	(b)	EVE	60	40	60	40	40	40	40	40
		CHVE					60			
		HBVE	32	20	48	8	32	32	32	
		HOVE								32
	(c)	VV-9			132			40		
		V8Z				192			40	40
		PIV				20				
		VPT8Z	148	220		148		128	108	
		VCHC					188			168
特 性 値	軟化点 (°C)		100	110	70	95	105	95	90	85
	水 吸 着 値		40	25	60	10	40	40	40	30
	数平均分子量		5,000	6,000	4,000	10,000	10,000	8,000	12,000	10,000
フルオロオレフィン 共重合体(A)の呼称			A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8

実施例 1 ~ 10

各例で得られたそれぞれのフルオロオレフィン共重合体(A)を、第2表に示されている通りの重量比の硬化剤(B)および充填剤を混合し、あるいは硬化剤(B)、硬化触媒(C)および充填剤を混合し、冷却し、粉砕してから、150メッシュの金網にて分級して粉体塗料を得た。

次いで、それぞれの粉体塗料を0.8mm厚のガンダライト処理鋼板に、焼付後の膜厚が60~70ミクロンとなるように各別に静電塗装し、180℃で20分間焼付を行なって、各種の硬化塗膜を得た。

それぞれの塗膜について諸物性の評価を行なった。同表に示されるような結果が得られた。

なお、各物性の評価の要領ならびに基準は、次に示す通りである。

平 滑 性…目視により判定

光 沢…JIS K5400の6・7項に準拠

エリクセン…JIS Z-2247に準拠

このエリクセン値が大きいほど、可撓性にすぐれることを意味する。

耐ブロッキング性…粉体塗料の15gを40mmφの試験管に採取し、20g/cm²の荷重をかけて35℃に240時間放置してから試料を取り出し、そのさい、元の粉末状に戻る場合には「良好」とし、ブロッキングが認められる場合には「不良」とした。

耐 候 性…サンシャイン・ウェザオメーターにかけて1,000時間後の、光沢の保持率を以て表示し、数値の高いものほど、耐候性にすぐれていることを意味する。

特開平2-60968 (8)

第 2 表

		実 施 例										比 較 例	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2
共 重 合 体	A - 1	100					100					市 販 ア ク リ ル 粉 体 塗 料	市 販 ア ロ マ ジ ン シ ア ネ ー ト ポ リ エ ス テ ル 塗 料
	A - 2		100										
	A - 3			100									
	A - 4				100								
	A - 5					100							
	A - 6							100					
	A - 7								100				
	A - 8									100			
	A - 9										100		
硬 化 剤	「IPDI adduct B-1530」 ¹⁾	20	12.5		5	20	20	20	20	20	15	市 販 ア ク リ ル 粉 体 塗 料	市 販 ア ロ マ ジ ン シ ア ネ ー ト ポ リ エ ス テ ル 塗 料
	「BF-1540」 ²⁾			29									
	「タイベック CR-90」 ³⁾	40	40	40	40	40		40	40	40	40		
	「アクロナール 4P」 ⁴⁾												
添 加 剤	ベンゾイン						0.5					市 販 ア ク リ ル 粉 体 塗 料	市 販 ア ロ マ ジ ン シ ア ネ ー ト ポ リ エ ス テ ル 塗 料
	ジブチル錫ジラウレート						0.2						
物 性 能	平 滑 性											良	可
	光 沢 (60°)	96	98	95	91	90	100	92	92	99	93	95	90
	エリクセン値(=)						> 7					4	> 7
	耐ブロッキング性											良	好
	耐 候 性	98	99	95	97	99	98	98	97	98	96	30	10

- 註 1) アメリカ国ヒュルズ社製の、イソホロンジイソシアネートのε-カプロラクタム・ブロック化物
 2) 同上社製の、ウレタジオン結合を有するイソホロンジイソシアネート化合物
 3) 石原産業(株)製のメチル型酸化チタン
 4) 西ドイツ国バスフ社製の洗剤剤

〔 発 明 の 効 果 〕

第 2 表の結果からも明らかなように、本発明の粉体塗料用樹脂組成物は、従来型粉体塗料を遙かに優越する耐候性を有すると共に、種々の物性のバランスにも優れたものであることが知れる。

代理人 弁理士 高 橋 勝 利